

# MAGIC MINERAL WAVE

Artikel Nr.  
Nennmaß

FLSUMA013D  
90x30x1 cm

Datenblatt nach EN 14411:2016  
trockengepresste keramische Fliesen und Platten der Gruppe BIII (Eb>10%)

|                                                  | Prüfung         | Vorgabe                                  | Vorgabe               | Testergebnis |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit</b> |                 |                                          |                       |              |
| Abweichung Seitenlänge vom Werkmaß               | EN ISO 10545-2  | +/- 0,5 %                                | +/- 2,0 mm            | erfüllt      |
| Abweichung Dicke vom Werkmaß                     | EN ISO 10545-2  | +/- 10 %                                 | +/- 0,5 mm            | erfüllt      |
| Abweichung Geradheit vom Werkmaß                 | EN ISO 10545-2  | +/- 0,3 %                                | +/- 1,5 mm            | erfüllt      |
| Abweichung rechtwinkligkeit vom Werkmaß          | EN ISO 10545-2  | +/- 0,5 %                                | +/- 2,0 mm            | erfüllt      |
| a) Abweichung Mittelpunktswölbung                | EN ISO 10545-2  | + 0,5 %/ - 0,3 %                         | + 2,0 mm/ - 1,5 mm    | erfüllt      |
| b) Abweichung Kantenwölbung                      | EN ISO 10545-2  | + 0,5 %/ - 0,3 %                         | + 2,0 mm/ - 1,5 mm    | erfüllt      |
| c) Windschiefe bezogen auf Diagonale             | EN ISO 10545-2  | +/- 0,5 %                                | +/- 2,0 mm            | erfüllt      |
| <b>Physikalische Eigenschaften</b>               |                 |                                          |                       |              |
| Wasseraufnahme                                   | EN ISO 10545-3  | durchschn. > 10 %                        | Mindesteinzelwert 9 % | > 10 %       |
| a) Dicke >= 7,5 mm                               | EN ISO 10545-4  | mittl. Mindestwert 12 N/ mm <sup>2</sup> |                       | erfüllt      |
| Widerstand gegen Glasurrisse                     | EN ISO 10545-11 |                                          |                       | erfüllt      |
| <b>Chemische Eigenschaften</b>                   |                 |                                          |                       |              |
| a) glasierte Fliesen und Platten                 | EN ISO 10545-14 | min. Klasse 3                            |                       | erfüllt      |

Ennsdorf, 09. April 2019

**Stein & Co gmbh** Wirtschaftspark Straße 3/9 4482 Ennsdorf Austria [www.steinundco.com](http://www.steinundco.com)  
phone +43 7223 / 87 6 83 fax +43 7223 / 87 6 84 mail [office@steinundco.com](mailto:office@steinundco.com) fbnr FN172875d uid ATU45224207  
steuernummer 142/0783 creditor id AT63ZZZ00000053510 iban AT16 3477 7000 0386 7074 bic/swift RZ00AT2L777 gerichtsstand BG Haag

**Stein & Co. bayern gmbh** Rudolf Diesel Straße 14 85521 Ottobrunn-Riemerling Deutschland  
phone +49 89 244 14 34-0 fax +49 89 244 14 34-99 mail [bayern@steinundco.com](mailto:bayern@steinundco.com) handelsreg. HRB 196141  
uid DE280718821 iban DE68 7016 6486 0000 0444 40 bic/swift GENODEF10HC gerichtsstand München

